

松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **ABS GF20V0** 厂商: **DTR** 品牌: **Abifor**

材料标识	ABS-GF20%	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌	Abifor	材料特性	Flame Retardant
材料形状	颗粒状/Resin	加工方式	注射成型/Injection molding

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
弯曲模量			
23°C	ASTM D790	2200	Mpa
悬臂梁缺口冲击强度			
23°C	ASTM D256	450	J/m

阻燃性	测试标准	数据	单位
防火等级	UL-94	-	

注塑成型条件		建议值	单位
干燥温度		80	°C
干燥时间		2.0-3.0	Hr
注塑温度			
模具温度		50-80	°C