

# 松翰塑胶

网址: www.shshsj.com 电话: 021-58958519  
联系人: 13061808058(蒋先生) 13424755533(赵先生)

牌号: **PA6 YH3000** 厂商: **巴陵石化** 品牌:

材料标识	PA6	颜色	本色/Natural colour
厂商品牌		材料形状	颗粒状/Resin
加工方式	注射成型/Injection molding		

物理性能	测试标准	数据	单位
比重	ISO 1183	1.16	g/cm <sup>3</sup>
成型收缩率	GB/T 1043-93	1.47	%
相对粘度	GB/T1632-93	3.00	

硬度	测试标准	数据	单位
	GB 9341-88	66.8	

机械性能	测试标准	数据(常态)	单位
拉伸强度			
°C	ISO 527-2	66.1	Mpa
断裂伸长率			
°C	ISO 527-2	151.8	%
弯曲强度			
°C	ISO 178	86.3	Mpa
弯曲模量			
°C	ISO 178	2065	Mpa

热性能	测试标准	数据	单位
热变形温度			
1.8MPa		75.0	°C

电气性能	测试标准	数据	单位
介电常数	GB 1044-70	1.5	